

JRD 42-066 Water Treppenlack

Anwendungsbereiche

Holztreppen
Massivhölzer & Furniere
Grundierung & Schlussbeschichtung

Verarbeitungshinweise

JRD Water 42-066 ist für den professionellen Anwender
Holzschliff 120/150
Zwischenschliff 280 Korn
Becherpistole 2 - 2,5mm Düse
Airless: 0,23 - 0,28mm Düse
Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur, Lack und Trägermaterial

Systemprodukt JRD 1021
Minimiert Knarrgeräusche

Verbrauch

Auftragsmenge mindestens ca. 130g/m² bei zweimaligem Auftrag

Eigenschaften

Hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
Cremebeständig
Sehr gute Füllkraft durch hohen Festkörperanteil
Exzellenter Verlauf und gute Standfestigkeit bei stehenden Flächen
Schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5kg, 25kg, 120kg
Anzahl je Palette: 20 x 25kg ; 4 x 120kg
Glanzgrade: Matt und Stumpfmatt

Produktdaten

Viskosität 150 sec. in DIN 4 Becher
Trocknung: nach 2h bei Raumtemperatur schleifbar
Durchtrocknung über Nacht bei Raumtemperatur

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde kühl, trocken und frostfrei lagern. Mindestens 8 Monate haltbar.
Achtung: Frostempfindlich!

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Probelackierung durchführen!