

JRD 42-078 Water Schichtlack

Anwendungsbereiche

Treppe
Parkettböden

Verarbeitungshinweise

Holzschliff 120/150
Zwischenschliff 280 Korn
Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur, Lack und Trägermaterial
Becherpistole 2 - 2,5 mm Düse
Airless: 0,23 - 0,28 mm Düse

Verbrauch

Auftragsmenge mindestens ca. 120 - 130g/m² je Auftrag

Eigenschaften

Eingestellt zum Handspritzen, Spritzautomat, Streichen und zum Rollen
Sehr gute Beständigkeit
Schnelle Trocknung
Cremebeständig
Sehr gute Füllkraft durch hohen Festkörperanteil
Exzellenter Verlauf

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg, 120 kg
Anzahl je Palette: 20 x 25 kg; 4 x 120 kg

Glanzgrade: Matt und Stumpfmatt

Produktdaten

Viskosität 140 sec. in DIN 4 Becher
Trocknung: nach 2h bei Raumtemperatur schleifbar

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Mind. 8 Monate haltbar.

Achtung: Frostempfindlich!